

# ◇マシナブルワックス (Machinable Wax)

(ワックスタイプのNCプログラム確認材料)

標準品:ブルー色

<特長>

- 金属のような表面光沢があり、切粉がほこりになりにくく、切削スピードは鋼材の約10倍です
- 安全です、鋭利な形状部でもけがをすることはありません
- 溶かして又ブロックに戻し再使用する事が可能です
- 刃物の消耗はありませんし、切削油や冷却水は不要です

<データ>

- 硬度はShoreDで50~55です
- 比重は0.92
- 線膨張係数:  $17.1 \times 10^{-6}$



**Freeman (Japan) Co., Ltd.**


日本フリーマン株式会社

〒226-0002 横浜市緑区東本郷 4-12-9

## フリーマン マシナブルワックス サイズ表


### 角形

商品コード	寸法 mm	標準梱包
108011	38 × 75 × 175	10 個
108021	75 × 75 × 175	8 個
108031	75 × 114 × 175	5 個
108051	75 × 125 × 250	2 個
108071	75 × 150 × 300	2 個
108222	50 × 600 × 600	1 個
108316	75 × 300 × 300	1 個
108342	75 × 600 × 600	1 個
108243	75 × 600 × 1200	1 個
108365	100 × 200 × 300	1 個
108366	100 × 300 × 300	1 個
108392	100 × 600 × 600	1 個
108244	100 × 600 × 1200	1 個
108416	125 × 300 × 300	1 個
108442	125 × 600 × 600	1 個
108466	150 × 300 × 300	1 個
108492	150 × 600 × 600	1 個
108568	200 × 300 × 300	1 個
108594	200 × 600 × 600	1 個



### 円柱形

商品コード	寸法 mm	標準梱包
108125	φ50 × 300	8 本
108135	φ75 × 300	5 本
108145	φ100 × 350	2 本
108155	φ125 × 400	1 本
108165	φ150 × 450	1 本
108175	φ175 × 450	1 本
108195	φ225 × 450	1 本



Resins Trading Company  
**KSK** 広陽商工株式会社

〒486-0955 愛知県春日井市二子町 2-1-7  
TEL: 0568-33-3861(代)  
FAX: 0568-33-2548  
E-mail: info@koyoshoko.co.jp  
http://www.koyoshoko.co.jp/